

Réaliser un enduit monocouche

Un mur en parpaings, en béton ou en briques, doit être enduit afin d'assurer son imperméabilisation et sa finition. L'enduit traditionnel — au ciment, à la chaux ou bâtard — s'applique en trois couches : le gobetis (couche d'accrochage), le corps d'enduit et la couche de finition. On peut aussi utiliser un enduit monocouche dont l'application est simplifiée. Il est décoratif et protège le mur en même temps.

La façade à enduire doit être solide, plane, saine et propre. Selon son état, le mur doit être préparé : rebouchage, nettoyage, dépoussiérage. Appliquer l'enduit par panneaux de 1 m de hauteur sur 1 m de largeur, ce qui correspond, en général, à un sac de 25 kg d'enduit en application de 15 mm d'épaisseur.

- Pour obtenir une couleur homogène entre les gâchées, utiliser la même quantité d'eau pour chaque sac d'enduit.

Conseil

1



1. Pour combler les gros trous dans les parpaings, utiliser des boules de papier froissé.

2



2. Reboucher avec de l'enduit de rebouchage à base de ciment.

3



3. Après séchage de l'enduit reboucheur, mouiller la façade la veille de l'enduisage.

4



4. Fixer tous les mètres, avec des chevillettes, des tasseaux de 15 mm d'épaisseur et de 1 ou 2 m de haut.

5



5. Gâcher l'enduit à la main ou à la bétonnière, en respectant le dosage indiqué, pour obtenir une pâte homogène.

6



6. Étaler le mortier sur le mur à la truelle ou à la taloche. Appliquer d'abord une couche de 7 à 8 mm puis, après un quart d'heure, une seconde couche.

TECHNIQUE

7



7. Dresser à la règle de bas en haut en prenant appui sur les tasseaux.

8. Lisser la surface avec une taloche alvéolée, par larges mouvements circulaires sans appuyer.

9. Enduire la surface voisine de la même façon en débordant légèrement sur la précédente.

10. Enlever les règles et reboucher leur emplacement à la truelle.

11. Talocher la surface enduite en débordant sur la surface déjà talochée.

12. On peut aussi obtenir une finition "gratté fin", appelée aussi "grésée", en grattant l'enduit entre 3 et 12 h plus tard avec un "gratton" (taloche garnie de clous).


8



9



10



11



12

