

# HUILE DURE

Traitement de finition des surfaces en bois ou terre cuite.

Couche de finition intérieure

Date de révision: 03/03/2014

## Caractéristiques Techniques

**Produit à l'huile de lin pour la protection intérieure des sols en bois ou terre cuite, des meubles, plans de travail et autres surfaces soumises à des sollicitations fréquentes.**

Laisse respirer le support, excellente imperméabilité.

Grâce à sa formule particulière, il a été possible d'éliminer les substances siccatives à base de zirconium et de cobalt, généralement utilisées pour remplacer le plomb.

**Les composants utilisés sont complètement biodégradables.**

Aspect : huile liquide de couleur jaune. **Finition huilée satinée et transparente.**

## Application

**Ce produit ne se colore pas.** Les vieilles peintures ou vernis doivent être impérativement retirés.

La superficie à traiter doit être dégraissée et parfaitement sèche.

Les bois tendres et absorbants (ou la terre cuite) doivent être traités au préalable avec un imprégnant protecteur (Miscela Sana ou San Giovanni).

**Mélanger le produit avant l'utilisation.**

- Appliquer avec soin, **en couche très fine**, au pinceau (ou rouleau laqueur), en évitant la formation de zones de cumul.

- Après 15 min. essuyer avec un chiffon doux de façon à enlever l'excès de produit. (si nécessaire)

- Appliquer une deuxième couche, comme indiqué pour la première, si le support est encore poreux.

Il est possible d'appliquer de la cire liquide « Baume de Cire » comme dernière couche de finition.

## Séchage

**Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière** (env. 20-40 min. dans des conditions normales).

Peut se polir après 24-36 heures pour plus de brillance.

## Composition

Résine de colophane, résine Dammar, huile de lin et huile de bois cuits (sans plomb), terpènes d'oranges (inf. 5 %) , terres naturelles, argile, farine fossile, lécithine de soja.

Ne contient pas de siccatifs au plomb, cobalt et zirconium.

## Dilution

Si nécessaire, diluer avec le Diluant Végétal, (max 15 %).

Nettoyage des pinceaux au Diluant Végétal (essence de térébenthine) puis rincer les outils à l'eau chaude et au savon noir.

## Rendement

Environ 25-30 m<sup>2</sup>/L. selon l'absorption du support.

## Stockage

**Tenir hors de portée des enfants.**

12 mois entre +2°C et +30°C. Conserver loin de toute flamme ou étincelles.

Conserver dans un récipient fermé hermétiquement, à l'abri du gel et de l'humidité, dans un endroit frais et bien aéré.

### CONSEILS

Le parquet traité à l'huile dure se lave normalement avec un peu de savon Écologique (savon noir) dans de l'eau, à la serpillière.

**La surface reste collante** après 24h à 48h de séchage : le support n'était pas suffisamment sec, la couche appliquée d'huile dure était trop épaisse ou la pièce trop humide ou mal ventilée.

Il faudra essuyer la surface collante à l'aide d'une serpillière humide au savon noir ou dégraisser le support avec un chiffon imprégné de diluant végétal (essence de térébenthine).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

**ATTENTION :**

**Les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto-combustion, les tremper immédiatement dans l'eau après usage.**

**COV du produit :**

(Directive 2004/42/CE) :

44.26% - 398.34 gr/litre de préparation

**Valeurs limites :**

600.00 g/l (en2007) – 500.00 g/l (en 2010)

**COV (carbone volatil) : 0**

### LES « PLUS » DU PRODUIT

**Fini naturel, aspect huilé.**

Fait ressortir le veinage du bois.

Haute résistance.

Entretien facile par zone d'usure sans avoir à reprendre la totalité de la surface traitée.

En entretien (environ tous les 6 mois), on peut laver le sol en versant un peu de baume de cire sur la serpillière mouillée.

Cette opération, ravive le bois en effaçant les traces éventuelles ou les rayures.