

MISCELA SANA

Imprégnant bouche-pores pour bois et terres cuites.

Imprégnant liquide incolore

Date de révision: 03/03/2014

Caractéristiques Techniques

Imprégnant bouche-pores, microporeux, pour bois et terres cuites.

Utilisation en intérieur et en extérieur sur sols, huisseries, portes, meubles...

Utilisation sur supports bruts et poreux uniquement.

Miscela Sana imperméabilise les supports et les protège des salissures, en extérieur il protège des agressions climatiques, des insectes et des champignons.

Finitions possibles : huile dure, baume de cire, Impénétrable.

Produit de haute qualité environnementale, à base de composants 100% naturels.

Application

Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré, le support doit être brut et poreux.

Application à l'aide d'un spalter (pinceau plat et très fin; largeur à choisir en fonction de la surface) ou d'un petit rouleau en mousse.

Application en 1 ou 2 couches très fines (ne pas charger le pinceau), en fonction de la porosité du support : 3 couches peuvent être nécessaires dans certains cas.

Le produit doit sécher à l'abri de toute poussière.

Températures d'application : entre 10°C et 27°C

Nettoyage des outils à l'eau chaude et au savon noir ou à l'essence de térébenthine.

En intérieur, bien aérer la pièce pendant et après l'application (odeur forte due aux terpènes d'orange).

Séchage

Séchage : environ 48h entre chaque couche selon la température et l'hygrométrie.

Ne pas appliquer de couche supplémentaire tant que le support n'est pas parfaitement sec.

Composition

Huile de lin cuite (sans plomb), alcool éthylique, vinaigre, terpènes d'orange, siccatif à base de cobalt-manganèse (< 5%), huiles essentielles.

Dilution

Produit prêt à l'emploi, mais possibilité de diluer avec le diluant végétal sur supports très poreux (5 à 10%)

Mélanger avant et pendant l'application, surtout si des pigments ont été ajoutés.

Rendement

Environ 12 à 18 m² au litre selon le support.

Stockage

Dans son emballage d'origine : 12 mois, dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la chaleur. (entre +5°C et +30°C)

CONSEILS

- Attention aux bois tanniques et bois trop denses (bois exotiques) ou il sera conseillé d'appliquer l'imprégnant San Giovanni.

- L'application de Miscela Sana peut foncer la teinte d'origine et rendre le support légèrement satiné.

- **Le produit doit être appliqué en « effleurant » la surface**, en couches très fines. Si le produit est appliqué en couches trop chargées, celui-ci ne séchera pas: la surface restera collante: il faudra essuyer le surplus à l'aide d'un chiffon imprégné d'essence de térébenthine ou attendre un délai de séchage supplémentaire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION : les chiffons imprégnés peuvent donner lieu à une auto combustion, les tremper immédiatement dans l'eau après usage.



R11: FACILEMENT INFLAMMABLE
R43: PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU
R65: NOCIF: PEUT PROVOQUER UNE ATTEINTE DES POUMONS EN CAS D'INGESTION
S2: Conserver hors de la portée des enfants
S13: Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux
S16: Conserver à l'écart de toutes flammes ou étincelles – Ne pas Fumer
S24: Eviter le contact avec la peau
S37: Porter des gants appropriés
S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- **COV** : 398.40g/litre.
(valeur limite 2010 : 700g/l)
Carbone volatile : 0g

LES « PLUS » DU PRODUIT

- **Protège durablement les bois et terres cuites.**

- Produit pouvant être coloré avec des pigments (un peu de dioxyde de titane pour blanchir, des terres pour obtenir n'importe quelle teinte d'essence de bois, des nacres...)

- Miscela Sana peut être appliqué sans couche de finition dans certains cas, ce qui permet un entretien facile de la surface.

- Possibilité de mélanger Miscela Sana et Opaca pour obtenir une peinture teintée semi-opaque : très belle finition.