

ENDUIT CHAUX

-Enduit « Dégrossi-Isolant »

1 volume chaux aérienne

1 volume de terre « ni seche ni boue » terre grasse type argileuse

2 à 3 volume de chanvre

1 volume d'eau a peu près selon l'humidité de la terre

A Multiplier par 3 ou 4 selon la bétonnière

Mettre d'abord la terre en forme de boue (Barbotine) pour un meilleur mélange

-Enduit « Finition » « A appliquer le lendemain »

1 volume de terre

2 volumes de sable (de 0 à 3)

1 volume de chaux

+ Siccatif anti-faïençage (Périmètre HEA 6-14)

pour limiter les fissures, renforce l'adhérence, produit hydrofuge

A Multiplier par 3 ou 4 selon la bétonnière

Lissage à l'éponge dès que l'enduit commence à être sec.