

« LES ENDUITS DE FRANCOIS »

Décorer Rénover Construire



PRÉDOSE (1kg)

Pour Enduit Déco, Stuc, Badigeon.

Cette prédoce contient tous les adjuvants traditionnels nécessaires à la réalisation des enduits décoratifs, des stucs, des colatures et badigeons à la chaux. Conditionnée en sachet de 1 kg cette prédoce vous dispense des pesées délicates et fastidieuses d'adjuvants mais vous laisse libre du choix des teintes.

ENDUIT DECORATIF

Préparation: Mélanger à sec 1kg de prédoce avec 10 litres de chaux aérienne et 10 litres de sable. Mélanger en versant lentement environ 7 à 12 litres d'eau (la quantité d'eau est variable suivant les sables) et les pigments dilués dans un jus épais. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Usage intérieur.

Consommation: environ 1 litre au m² par couche. La consommation est très variable selon les charges utilisées et le type de finition.

STUC

Préparation:

Formule à un agrégat:

Mélanger à sec 1 kg de prédoce avec 10 litres de chaux aérienne et 10 litres de farine de marbre. Mélanger en versant lentement environ 9 litres d'eau et les pigments dilués dans un jus épais. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Usage intérieur.

Consommation: environ 1 litre au m² par couche.

Formule à deux agrégats:

Mélanger à sec 1kg de prédoce avec 10 litres de chaux aérienne et 5 litres de farine de marbre et 5 litres de talc. Mélanger en versant lentement environ 10 litres d'eau et les pigments dilués dans un jus épais. Malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Consommation: environ 0.8 litre au m² par couche.

COLATURE ET BADIGEON

Préparation: Mélanger à sec 1 kg de prédoce avec 10 litres de chaux aérienne, 5 litres de farine de marbre et 5 litres de talc. Mélanger en versant lentement 15 à 20 litres d'eau et les pigments dilués dans un jus épais. Usage intérieur.

Consommation: environ 0.6 litre au m² en deux couches.

Composition: Caséine alimentaire, savon, cellulose, poudre de marbre, carbonate de calcium, argile.

Cette prédoce ne contient aucune résine (latex ou autre...), aucun ciment, aucun conservateur.

Conservation: A conserver dans un local sec frais et à l'abri de l'humidité. Cette prédoce doit être utilisée dans un délai de 6 mois après la date de fabrication.

Remarque: Les quantités d'eau et les consommations sont données à titre indicatif. Les données fournies ne dispensent pas de réaliser des essais personnels. Les pigments utilisés doivent être compatibles avec la chaux.

Précaution d'emploi: Bien que formulé avec des produits naturels et ne comportant aucun risque pour la santé, ce produit est à conserver hors de la portée des enfants.

Fiche technique du 12 09 2009

Les autres PRODUITS de FRANCOIS

La prédoce évite de longs et fastidieux mélanges. Elle permet de réaliser des enduits extérieurs, des enduits décoratifs, des stucs et badigeons.

Les enduits prêts à mélanger : DECO CHAUX: Enduits décoratifs en chaux et sable, disponible en trois épaisseurs : 1mm 1.5mm et 2mm.

DECO FIBRE: Enduits décoratifs en chaux et fibre, disponible en chaux chanvre

DECO STUC: Enduit décoratif en chaux formulé pour la réalisation de stuc et badigeon.

DECO TERRE: Enduits décoratifs à l'argile, 12 teintes.